

Kategorija proizvoda: Lepak - Ispuna - Glet Masa

Proizvođač: Knauf

Fugenfüller - Ispuna za gips 5kg

Cena: 592,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Služi za ispunjavanje spojeva gips-karton ploča u kombinaciji sa bandaž trakom, kao i za ispunjavanje raznih pukotina. Potvrđeno dobar za ručnu obradu spojnica sa upotrebom papirne bandaž trake.
Tip:	Ispuna
Pakovanje:	Vreća
Težina (kg):	5
Količina (kom/paleta):	108
Temperatura rada:	Sa gletovanjem odnosno obradom spojeva gips ploča treba započeti nakon što je isključena mogućnost promene dimenzija ploča usled promene temperature ili vlage u prostoru. Ploče se obrađuju tek nakon nanošenja svih vrsta tehničkih estriha i radova malterisanja; □ Temperatura prostora i podloge ne sme biti niža od oko 5°C.
Vreme obrade:	Oko 40 minuta do početka stvrdnjavanja materijala (stvrdnuti materijal ne obrađivati, dodavanjem vode i ponovnim mešanjem materijal neće ponovo postati obradiv); □ Nečiste posude i alat skraćuju vreme trajanja obrade.
Potrošnja:	~ 0,25 kg/m² (Utrošak materijala po m² bez rastura - Površina primene: H = 2,60 m; L = 4,00 m; A = 10,40 m²) □ ~ 0,30 kg/m² (Utrošak materijala po m² bez rastura - Površina primene: H = 2,75 m; L = 4,00 m; A = 11,00 m²) □ ~ 0,50 kg/m² (Utrošak materijala po m² bez rastura; površina primene: H = 2,75 m; L = 4,00 m; A = 11,00 m²) □ ~ 0,80 kg/m² (Utrošak materijala po m² bez rastura; površina primene: H = 2,75 m; L = 4,00 m; A = 11,00 m²) □ ~ 1,2 kg/m² (Utrošak materijala po m² bez rastura – Za oblogu potkrovlja)
Karakteristike:	Praškasti materijal, meša se sa vodom; □ Gipsani materijal; □ Priprema se bez grudvica; □ Kremasto-čvrsta smesa; □ Jednostavno gletovanje; □ Dobra priionljivost; □ Vrlo izdašan materijal; □ Brza završna čvrstoća; □ Dovoljno otvoreno vreme obrade.
Priprema Podloge:	Postavljanje suvog maltera tankoslojnim postupkom: □ Podloga mora biti ravna, nosiva, čvrsta, čista i suva; □ Jako upijajuća podloga zahteva prethodnu obradu sa temeljnim premazom Knauf Grundiermittel, a betonska podloga se premazuje sa Knauf Betonkontaktom. □ Obrada spojeva gips ploča: □ Gips ploče se moraju temeljno učvrstiti na nosivoj potkonstrukciji. Ploče moraju biti suve, čiste i u području spojeva očišćene od prašine; □ Oštećena mesta treba pre obrade spojeva ispuniti sa Fugenfüller Leicht.
Odnos mešanja:	Fugenfüller Leicht treba sipati u čistu, hladnu vodu sve dok amterijal ne postane vidljiv na površini vode (maksimum na 2,5kg ide oko 1,9l vode). Čekati 2-3 minuta i sa špahtlom ravnomerno mešati dok ne postane čvrsta kremasta struktura bez naknadnog dodavanja materijala.
Nanošenje:	Postavljanje suvog maltera tankoslojnim postupkom: □ Sa nazubljenom gletericom Fugenfüller Leicht treba na leđnoj strani gips ploče naneti duž ivica i po sredini ploče u obliku trake. □ Obrada spojeva kod gips ploča: □ Spojeve treba popuniti materijalom, položiti bandaž traku i tankim slojem pregletovati; □ Pre svake daljnje obrade prethodni sloj glet materijala mora biti suv odnosno tvrd; □ Vijke treba takođe regletovati. Male neravnine se mogu završno obraditi brusnim papirom.
Dodatne Informacije:	Fugenfüller Leicht se ne sme mešati sa drugim materijalim, svojstva se time mogu u velikoj meri izmeniti; □ Izvlačenje gipsanih gletmasa na "nulu" može ponekad dovesti do prebrzog sušenja, a time do poremećaja u procesu vezivanja, što vodi do "pregorevanja" i kasnijeg otpadanja materijala; □ Neposredno nakon upotrebe sav alat i pribor treba dobro isprati vodom; □ Vreće treba držati u suvom prostoru na paleti. Skladišti se oko 6 meseci.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: KNAUF ZEMUN DOO □ Zemlja Porekla: EU