

Kategorija proizvoda: Marmodom

Proizvođač: Marmodom

GROUT EPOXY - Epoksidna fug masa 5kg Ugljena - E04

Cena: 7.980,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Vrsta:	Epoksidne fug mase
Tip:	GROUT EPOXY
Pakovanje:	Kanta
Boja:	Ugljena
Težina (kg):	5
Potrošnja:	Zavisno o primenjenoj gumenoj špahtli, od 1,6 – 3,5 kg/m2.
Nanošenje:	Dodajte katalizator (deo B) pasti (deo A). Mešajte električnim mikserom na niskoj brzini dok ne dobijete stabilnu smesu bez grudvica. Mešavinski odnos: 4,68 kg dela A + 0,32 kg dela B. Radno vreme smese: otprilike 60 minuta. Dozvoljene temperature primene: od +10 °C do +30 °C. Potrošnja: 0,3 – 3,5 kg/m2. Upotreba kao fug masa: nanosite smesu u fuge pomoću gumene špahtle. Prvo očistite vlažnom žicom ili filcanom sunderom uklanjajući višak proizvoda. Nastavite sa drugim čišćenjem koristeći celulozni sunder kako biste dobili glatku, potpuno popunjenu fug masu, potpuno uklanjajući ostatke fug mase sa površine pločica. Upotreba kao lepak: nanosite smesu na podlogu pomoću nazubljene špahtle i postavite pločice, primenjujući snažan pritisak. Vreme otvorene aplikacije: 50 minuta. Pristupačan nakon 24 sata. PROIZVOD ZA PROFESIONALNU UPOTREBU – PRE PRIMENE KONSULTUJTE TEHNIČKE I BEZBEDNOSNE LISTE PODATAKA.
Dodatne Informacije:	Odnos smeše Komponenta A: 93,7 delova po težini Odnos smeše Komponenta B: 6,3 dela po težini Fiziologija smeše: Tikso-tropska pasta Specifična težina smeše: 1,60 kg/dm3 Radno vreme smeše: Oko 60 minuta Širina fuga: Od 1 do 15 mm Temperature primene: Od +10°C do +30°C Preporučene temperature primene: Od +18°C do +23°C Vreme čekanja za fugovanje: 24 sata Stvrdnjavanje pod laganim pešačkim opterećenjem: 24 sata Spreman za upotrebu: 7 dana – Bazeni 7 dana Temperatura upotrebe: Od -30°C do +100°C TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (FUGA) Usaglašenost sa EN 13888 – ISO 13007 RG Otpornost na abraziju: ≤ 250 mm3 EN 12808-2 Otpornost na pritisak nakon 28 dana: ≥ 45,0 N/mm2 EN 12808-3 Otpornost na savijanje nakon: ≥ 30 N/mm2 EN 12808-3 Skupljanje: ≤ 1,5 mm/m EN 12808-4 Apsorpcija vode nakon 240 minuta: ≤ 0,1 g EN 12808-5 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (LEPAK ZA PLOČICE) Usaglašenost sa EN 12004 – ISO 13007 R2 T Početna otpornost na smicanje: ≥ 2,0 N/mm2 EN 12003 Otpornost na smicanje nakon potapanja u vodu: ≥ 2,0 N/mm2 EN 12003 Otpornost na smicanje nakon termičkog šoka: ≥ 2,0 N/mm2 EN 12003 Vreme otvorene aplikacije: ≥ 0,5 N/mm2 posle 20 minuta EN 1346 Klizanje: ≤ 0,5 mm EN 1308
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MARMODOM SRBIJA Zemlja Porekla: EU