

Kategorija proizvoda: Marmodom

Proizvođač: Marmodom

## HYPERSHIELD - Sintetička izolaciona vodootporna smol

Cena: 8.990,00 RSD



### Specifikacija

Jedinica mere:

kom

Vrsta:

Hidroizolacija

Tip:

HYPERSHIELD

Primena:

Koristi se za hidroizolaciju unutrašnjih i spoljašnjih vlažnih područja. Nisu potrebne mrežice ili trake za brtvljenje za zaštitu uglova i ivica hidroizolacionog sistema. Idealna je za hidroizolaciju kuća, javnih ili industrijskih objekata, kupatila, tuš kabina, spa centara, đakuzija, balkona, terasa i bazena. Može se nanositi na neupijajuće podlove, kao što su pločice.

Pakovanje:

Kanta

Težina (kg):

10

Potrošnja:

Potrošnja: 1,0 - 1,2 kg/m<sup>2</sup>.

Nanošenje:

Pre upotrebe dobro promešati. Podloga mora biti čvrsta i suva. Može se nanositi na beton, cementne maltere i cementne maltere, pločice, mozaik ili prirodne kamene podove, drvo i suve građevinske sisteme. Nanošenje se vrši glatkom čeličnom špahtlom, valjkom ili četkom u 2-3 sloja. Debljina finalnog nanosa nakon sušenja: najmanje 0,8 - 1 mm. Na upijajućim podlogama, prvi sloj razrediti sa 10% vode, nakon sušenja (30 min. na +23 °C), naneti 2 nerazređena sloja. Vreme čekanja između drugog i trećeg sloja je 4 sata na +23 °C. Za postavljanje pločica ili prirodnog kamena na hidroizolacionu membranu, koristiti lepak za pločice klase C2 ili R2 (EN 12004). Temperaturni opseg primene: od +5 °C do +35 °C.

Dodatne Informacije:

Usklađenost sa EN 14891 DM 02 P Početna čvrstoća adhezije pri kidanju  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$  Čvrstoća adhezije pri kidanju nakon uranjanja u vodu  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$  Čvrstoća pri kidanju nakon termičkog starenja  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$  Čvrstoća adhezije pri kidanju nakon ciklusa smrzavanja/otapanja  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$  Sposobnost premošćavanja pukotina u normalnim uslovima  $\geq 0,75 \text{ mm}$  Sposobnost premošćavanja pukotina pri veoma niskim temperaturama (-20°C)  $\geq 0,75 \text{ mm}$  Čvrstoća pri kidanju nakon kontakta sa hlorisanom vodom  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$  Vodonepropusnost pri pozitivnom pritisku Bez prodora

Deklaracija:

Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MARMODOM SRBIJA Zemlja Porekla: EU