

Kategorija proizvoda: MARMODOM - Program

Proizvođač: Marmodom

FLEXY 100 C2TES1 - Fleksibilni lepak za pločice Beli 20k

Cena: 1.206,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Vrsta:	Lepak za pločice
Tip:	FLEXY 100
Primena:	Lepak FLEXY 100 koristi se za postavljanje pločica i ploča bilo koje vrste i dimenzija, kao što su keramički ili veštački materijali, kao i prirodnih građevinskih kamenova, itd., kako na podove tako i na zidove.
Pakovanje:	Džak
Boja:	Bela
Težina (kg):	20
Količina (kom/pal):	72
Potrošnja:	Potrošnja 2-4 kg/m ²
Nanošenje:	Podloga mora biti čista i čvrsta, preporučuje se da se navlaži pre nanošenja. Sadržaj vreće postepeno se dodaje u čistu vodu (približno 4,5-5,0 l/vreća) uz kontinuirano mešanje električnim mikserom na niskoj brzini dok se ne dobije homogena smeša. Smeša se ostavlja da odstoji 5 minuta, nakon čega se ponovo promeša pre nanošenja. Lepak se nanosi ("češljanjem") nazubljenom žičanom gletaricom (6-10 mm). Pločice se moraju postaviti i pritisnuti kako bi došle u željeni položaj u roku od 30 minuta. Vreme primene pripremljenog lepka je ograničeno tako da omogućava eventualne korekcije potrebne za fiksiranje pločica u njihov tačan konačni položaj. Ako je podloga prethodno prekrivena malterom, sadržaj vlage u njoj treba da bude manji od 2,5% pre nanošenja lepka. Tokom nanošenja lepka, i nekoliko sati nakon toga, treba izbegavati ekstremne klimatske uslove (kao što su jaki vetar, kiša, prašina, direktno sunčevo svetlo, itd.) i temperatura bi trebalo da bude između +5 C i 35 C.
Dodatne Informacije:	Veličina granula 0,0-0,7 mm Vreme otvorenog lepljenja 30 minuta Prividna gustina suvog maltera 1300 kg/m ³ Adhezija pri otvorenom vremenu lepljenja ≥1,0 N/mm ² Adhezija u suvim uslovima ≥1,7 N/mm ² Adhezija pri potapanju u vodu ≥1,1 N/mm ² Adhezija pri uslovima zagrevanja ≥1,2 N/mm ² Adhezija pri uslovima smrzavanja i odmrzavanja ≥1,1 N/mm ² Klizanje 0,1 mm Fugovanje na podovima 24 sata Fugovanje na zidovima 8-10 sati Rok upotrebe 4 sata Vreme za mikro-prilagodavanje 30 minuta Otpornost na alkale Odlična Otpornost na rastvarače Odlična Čvrstoća ≥2,5 mm Lepak FLEXY 100 sadrži cement koji je klasifikovan kao iritantan. Konsultujte uputstva o bezbednosti i mere predostrožnosti navedene u Tehničkom listu o bezbednosti proizvoda. Iako su specifikacije i uputstva u ovom buletinu pripremljeni najbolje prema našim veštinama, znanju i iskustvu, treba ih uzeti kao indikativne rezultate i zahtevaju proveru nakon mnogih primena. Korisnici kojima je namenjen ovaj proizvod treba da provere njegovu prikladnost za namenu za koju se koristi. Krajnji korisnik snosi odgovornost za bilo koji rezultat upotrebe proizvoda.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MARMODOM SRBIJA Zemlja Porekla: EU