

Kategorija proizvoda: Sika Keramički Lepkovi

Proizvođač: Sika

## Sika Ceram 225 - Cementni lepak za pločice 25kg

Cena: 2.190,00 RSD



### Specifikacija

**Jedinica mere:** kom

**Primena:** SikaCeram® -225 se može koristiti na sledećim površinama: □ Beton, Malter, gips-karton ploče, Cigla □ Na svim podlogama, čak i onih kod kojih se očekuje skupljanje ili širenje usled temperaturne promene (sa ugrađenim podnim grejanjem – vodenim sistemima) □ Lepljenje preko postojećih keramičkih obloga, u unutrašnjem prostoru □ Pogodan u prostorima kao što su bazeni i industrijski podovi izloženi visokim opterećenjima □ Spoljne i unutrašnje, horizontalne i vertikalne površine

**Prednosti:**

- Vrlo dobra prionljivost na većinu podloga (beton, cementni malter, kamen, cigla..) □ Laka ugradnja kao posledica odlične obradljivosti □ Može se nanositi u sloju debljine do 10 mm □ Visok sadržaj polimera i drugih specifičnih dodataka čine SikaCeram® -225 jako efikasnim pri lepljenju na standardnim podlogama kao što su: Klasične cementne košuljice; Može se koristiti na podlogama sa podnim grejanjem □ Moguće prelepljivanje postojećih keramičkih pločica □ Jednostavno korišćenje, odlična obradivost i tiksoptropnost □ Otpornost na vodu i atmosferske uticaje

**Vrsta:**

Cementni lepak

**Tip:**

Ceram 225

**Boja:**

Siva

**Pakovanje:**

Džak

**Težina (kg):**

25

**Potrošnja:**

Potrošnja materijala zavisi od vrste podlove, njene hraptavosti, veličine pločice kao i načina nanošenja (standardno ili back-buttering (na podlogu i oblogu)). Informativno, u kilogramima praškastog proizvoda po m<sup>2</sup>: □ Male pločice: 6 mm / ~ 2 - 3 kg/m<sup>2</sup> □ Standardne pločice (20x20cm – 40x40cm): 8 mm / ~ 3 - 4 kg/m<sup>2</sup> □ Velike pločice i dvostruko nanošenje: 10mm / ~ 4 - 5 kg/m<sup>2</sup>

**Gustina (kg/l):**

1,5

**Otvoreno vreme (min):**

30

**Vreme upotrebljivosti (h):**

6

**Vreme reakcije polimera (min):**

3

**Temperatura podlove (°C):**

+5 min / +35 max

**Temperatura ambijenta (°C):**

+5 min / +35 max

**Odnos mešanja:**

7,25±0,25l vode na džak 25 kg

**Veličina zrna Dmax (mm):**

0,7

**Debljina sloja (mm):**

1,5-10,0

**Hemijski sastav:**

Portland cement, selekcija agregata, aditivi za zadržavanje vode, polimer u prahu.

**Kvalitet Podlove:**

Podloga mora biti bez nevezanih ili slabo vezanih delova, cementnog mleka, čista i otprašena, bez ostataka ulja, masnoća, drugih fleka ili tragova ranijih premaza (tretmana) i sl.

**Priprema Podlove:**

SikaCeram®-225 se nanosi direktno na beton, cementne podlove, produžne maltere i ciglu. Na drugim vrstama podloga koristiti odgovarajuće predpremaze. Cementne podlove moraju biti stare 28 dana. Koristiti preporučenu količinu vode. Ugrađivati samo na zdravu, čistu podlogu. Ne ugrađivati u debljini većoj od preporučene. Zaštititi svež materijal od mraza, kiše i sl. Nije potrebno vlažiti pločice pre ugradnje.

**Postupak mešanja:**

Sadržaj vreće težine 25 kg pomešati sa potrebnom, napred navedenom količinom vode, pomoću mešača, pri maloj brzini obrtaja, u čistoj posudi, dok se ne dobije homogena masa bez grudvica. Koristite mešač koji radi pri maksimalnoj brzini od 500 o/min; Nakon mešanja, proizvod ostavite da odstoji 5-10 min, a zatim ga kratko promešajte pre nanošenja.