

Kategorija proizvoda: Unutrašnje Boje

Proizvođač: Bekament

## BK-POL Bela - Disperziona boja 25kg

Cena: 2.173,00 RSD



### Specifikacija

**Jedinica mere:**

kom

**Primena:** Primenjive su za dekorativnu zaštitu unutrašnjih zidnih i plafonskih površina u stambenim i poslovnim objektima, tamo gde nema potrebe za visokom otpornošću, ni drugih specifičnih zahteva. Pogodne su za često prebojavanje unutrašnjih zidova. Prebojene površine su otporne na suvo brisanje; čišćenje vlažnom krpom nije moguće. Svrstava se u ekološke proizvode koji nisu štetni za zdravlje ljudi i okolinu, ne sadrži organske rastvarače.

**Vrsta:**

Disperziona Boja

**Tip:**

BK-Pol

**Težina:**

25kg

**Pakovanje:**

Kanta

**Boja:**

Bela

**Sastav:**

Vodena emulzija polimera, voda, aditivi, pigmenti i mineralni fileri.

**Potrošnja:**

Oko 0,2-0,3 kg/m<sup>2</sup> za dvoslojni premaz.

**Gustina (g/dm<sup>3</sup>):**

1600-1700

**Prionljivost na podlogu (MPa):**

1,45

**Vodoupojnost (kg/m<sup>2</sup> h0,5):**

0,1-0,5

**Veličina čestica (µm):**

< 100

**Priprema Podloge:**

Podloga na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Odgovarajuće podloge su sve površine zaglađene masama za izravnavanje, kao i površine sa dobro prihvaćenim disperzionim bojama. Podlogu je potrebno pre bojenja premazati BKPodlogom. Vreme sušenja podloge pre nanošenja boje iznosi min. 12 h. Površine zaglađene BK-GletEx Universal-om i BK-Gletex Acryl-om nije neophodno premazivati podlogom pre nanošenja boje. U slučaju bojenja površina prebojenih uljanim bojama, lakovima i sl. neophodno je izvršiti kompletno uklanjanje postojećih premaza.

**Nanošenje:**

Pre upotrebe potrebno je prvo izvršiti homogenizaciju materijala a zatim razređivanje sa oko 15-20 % vode. Boja se nanosi kratkodlakim valjkom ili četkom, najčešće u dva sloja. Nanošenje drugog sloja se vrši nakon potpunog sušenja prvog sloja, što pri normalnim uslovima ( $T=+23-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ , relativna vlažnost vazduha=50-60 %) zahteva 4-6 h. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama kako bi se izbegle neujednačenosti koje nastaju usled spajanja površina, neravnomernog sušenja i sl. Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od  $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$  do  $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

**Čišćenje Alata:**

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati vodom. Ukoliko se alat ne opere neposredno posle upotrebe, očvrsle ostatke mehanički ukloniti. Uklanjanje se može olakšati višesatnim potapanjem alata u vodu.

**Dodatne Informacije:**

Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištitи na temperaturi od  $+5$  do  $+25$  stepeni, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

**Deklaracija:**

Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: BANJA KOMERC BEKAMENT DOO Zemlja Porekla: Srbija